

گروه محصولات : رنگ های پوششی دکوراتیو داخل ساختمان

## BETEK CEILING PLASTIK

### توضیحات محصول

پرایمر داخلی و خارجی بر پایه رزین اصلاح شده پلیمری که برای بهبود چسبندگی سطح قبل از کاربرد گچ و گچ بر پایه سیمان بر روی بتن اکسپوز استفاده می شود.

### مشخصات فنی

چگالی:  $1.049 \pm 0.05$  گرم در میلی لیتر

زمان خشک شدن: (۲۴ ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ HR)

دمای در زمان اجرا:  $+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$

### سطوح قابل اجرا

پس از اجرای ملات گچ و سیمان روی سطح بتن بروت اعمال شود. برای بهبود چسبندگی به سطوحی مانند دیوار بتنی، ستون و سقف اجرا می شود. روش اجرا آماده سازی سطح: سطح را از انواع کثیفی، زنگ زدگی و چربی، در صورت وجود، تمیز کنید که ممکن است مانع از چسبیدن محصول به سطح شود. عیوب سطح را ترمیم کنید. از خشک و تمیز بودن سطح اطمینان حاصل کنید.

### روش اجرا:

حداکثر ۵۰ درصد آب را بر اساس غلظت درخواستی اضافه کنید، با همزن با سرعت کم مخلوط کنید، با غلتک پوست گوسفند روی سطح بمالید. در طول استفاده به طور منظم مخلوط کنید. برای اجرای گچ روی سطح صبر کنید تا سطح کاملاً خشک شود (تقریباً ۲۴ ساعت).

هشدار:

اطمینان حاصل کنید که دمای محیط و سطح بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد در تمام نقاط باشد.

حین استفاده به طور منظم مخلوط کنید.

### رقیق کردن :

برای اجرا با رول نقاشی، پیشنهاد می شود تا پس از رقیق سازی به میزان ۵۰ درصد، در دو لایه اجرا شود

زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ ساعت):

خشک شدن در حد تماس: ۶۰ دقیقه

اجرای رنگ پوششی: ۴ ساعت

(زمان خشک شدن ممکن است در رطوبت نسبی بالاتر و مقادیر دمای پایین تر افزایش یابد).

**مصرف :**

بسته به نوع سطح و میزان قدرت جذب ، ۴ متر مربع را می توان برای یک لایه در هر کیلوگرم پوشش داد. یک نمونه کنترل شده برای تخمین مقدار مصرف دقیق انجام دهید.

**نگهداری در انبار :**

قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر بخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

**بسته بندی:**

۱۲ کیلوگرم، ۴ کیلوگرم

**موارد پرخطر:**

ایجاد سوزش بر روی پوست  
H317 ، ممکن است باعث خارش آلرژیک شود