

## BETEK YATCH VARNISH

### توضیحات محصول

لاک قایق بادبانی بر پایه رزین آلکیدی اورتان ترکیبی که پوششی عالی با براقیت بالا ارائه می دهد

### مشخصات فنی

به لطف جاذب های U.V در ساختار آن از چوب برای مدت طولانی محافظت می کند. در برابر زردی مقاوم است. به دلیل کیفیت شفاف، ساختار چوب را تغییر نمی دهد. لاک داخلی و خارجی که ظاهر طبیعی خود را در برابر شرایط جوی، رطوبت و آب حفظ می کند و کاملاً می چسبد. با قدرت پخش شونده بالایی خود در زمان و نیروی کار صرفه جویی می کند. سرب ندارد.

### سطوح قابل اجرا

Betek Yatch یک لاک براق مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش است که می توانید به راحتی روی سطوح چوبی شناورها و انواع سطوح چوبی داخلی و خارجی ساختمان ها برای مصارف تزئینی و حفاظتی استفاده کنید.

### روش اجرا

سطوح چوب را از روغن، کثیفی و بقایای رنگ تاول زده تمیز کنید. سطوح چوبی را که برای اولین بار لاک زده می شود با مواد اشباع چوب محافظت کنید. توصیه می شود در ۳ لایه با سنباده زدن و یک روز صبر کردن بین هر لایه استفاده شود. توصیه می شود

اطمینان حاصل کنید که رطوبت چوب مورد استفاده بیش از ۱۵٪ نباشد. اطمینان حاصل کنید که دمای محیط و سطح بین ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد در طول اجرا و تا زمانی که محصول کاملاً خشک شود باشد و از سطوح در برابر یخ زدگی محافظت کنید. با استفاده از برس، غلتک یا اسپری اعمال کنید.

ابزارهای مورد استفاده را با تیتر بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.

### اجرا به روش ایرلس

فشار: ۱۲۰ تا ۱۴۰ بار

زاویه نازل: ۵۰ درجه

اندازه نازل (اینچ): ۰.۰۱۰ اینچ

رقیق کردن: ۱۰ تا ۲۰ درصد (حجم)

### رقیق سازی:

برای اجرا با اسپری با استفاده از تیتر مصنوعی Betek به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد رقیق کنید. برای اجرا با قلم مو یا غلتک ۵ تا ۱۰ درصد رقیق شود. لازم به ذکر است که برای انجام رقیق سازی با تیترهای مارک های مختلف ممکن است مشکلاتی مانند بالا آمدن، جمع شدن، ترک خوردن و خشک شدن روی سطح ایجاد شود.

## زمان خشک شدن (۲۰ درجه سانتی گراد، ۶۵% HR) :

خشک شدن سطحی : ۲ ساعت

خشک شدن کامل: ۱۲ ساعت (زمان خشک شدن ممکن است در رطوبت نسبی بالاتر و دماهای پایین تر طولانی شود).

**مصرف :** ۱۴ تا ۱۸ متر مربع در هر لیتر برای یک لایه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطح. رنگ و میزان مصرف بستگی به نوع چوب و سطح آن دارد. یک نمونه کنترل شده برای تخمین مقدار مصرف دقیق انجام دهید.

**نقطه جوش:** > ۴۰ درجه سانتی گراد

**نگهداری :** در انبار قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

**بسته بندی:**

۱۵ لیتر ، ۲/۵ لیتر و ۷۵۰ سی سی