

EFFECT WIND رنگ دکوراتیو داخلی بر پایه امولسیون اکریلیک است که با ساختار دانه ای خاص و جلوه های مرواریدی دو بعدی شناخته می شود.

سطوح قابل اجرا

بر روی انواع دیوار، گچ، سطوح بتنی و چوبی پس از آماده سازی سطح قابل اجرا می باشد.

ALFROYA به لطف محتوای امولسیون اکریلیک خالص و رنگدانه های مرواریدی، ظاهری مات روشن ایجاد می کند.

ویژگی ها

- با بافت دانه ای خاص و مرواریدهای دوبعدی خود در سطوح کار را متمایز می کند.
- با فشار بر ساختار دانه در محصول. بافت های مختلف را می توان اجرا کرد.
- به دلیل نفوذپذیری بخار بالا، به سطح اجازه می دهد تا بخار را تخلیه کند و نفس بکشد
- از آنجایی که بر پایه آب است، برای سلامت انسان و محیط زیست بی ضرر است
- با ویژگی معطر خود بوی مطبوعی را در محیط های کار ایجاد می کند.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود.
بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

EFFECT WIND محصولی است که بر روی **EFFECT WIND UNDERCOAT** اعمال می شود. افکت ویند زیرکار که بر اساس چارت رنگی انتخاب می شود، باید با ۵ تا ۱۰ درصد آب تمیز رقیق شود و با استفاده از غلتک یا قلمو در ۲ لایه اعمال شود. فاصله زمانی اجرای بین هر لایه باید ۴-۵ ساعت باشد.

EFFECT WIND با یک ابزار ویژه متشکل از برس های دو سر بعد از خشک شدن **Effect Wind Undercoat** اعمال می شود. برای اجرا برش های دو سر را در بسته های **Effect Wind** که در دو رنگ مختلف می باشند فرو می برند. تکنیک اجرا بر اساس اعمال محصول در تمام جهات روی دیوار بدون همپوشانی دو رنگ با لمس دو سر برش بر روی سطح می باشد. قبل از شروع خشک شدن محصول، ذرات دانه داخل آن توسط قلم کات به جهات مورد نظر پخش می شود.

محیط اجرا

محیط اجرا باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد در مدت ۲۴ ساعت در طول و بعد از اجرا نگهداری شود.

زمان خشک شدن

دردمای ۲۳ درجه سانتی گراد زمان لمس ۴ تا ۵ ساعت و زمان خشک شدن کامل ۲۴ ساعت است.

مصرف

مصرف برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

- ۱/۲ (۰/۶ لیتر + ۰/۶ لیتر) لیتر ۱۰ - ۱۲ متر مربع را پوشش می دهد
- ۱ کیلوگرم ۷-۸/۵ متر مربع را پوشش می دهد
- مصرف رنگ برای ۱ متر مربع ۱۰۰-۱۲۰ میلی لیتر و ۱۱۰-۱۴۰ گرم است.

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می توان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری کرد.