

Marmorino Marmorosso یک متریال داخلی با پایه مواد معدنی، آهک طبیعی و دکوراتیو است که ظاهر مرمر آنتیک را به سطح کار می دهد.

سطوح قابل اجرا

قابل اجرا روی انواع دیوارها، گچ، بتن اکسپوز و سطوح چوبی. عمق و شخصیت را به سطح اعمال شده اضافه می کند.

ویژگی‌ها

- اجرای آن آسان است.
- در دو نوع ساده یا بافت دار اجرا می شود.
- نفوذپذیری بخار آب بالایی دارد که باعث تنفس پذیری عالی دیوار می شود.
- بدلیل وجود آهک طبیعی در محتوای آن به طور طبیعی در برابر باکتری ها و کپک ها مقاوم است.
- پایه آب است.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

- Marmorino Marmorosso به صورت رقیق نشده با ماله مخصوص برای لایه اول استفاده می شود.
- لایه دوم حداقل ۶-۸ ساعت پس از اجرای لایه اول اعمال می شود.
- ضخامت لایه دوم باید متناسب با بافت و افکت مورد نظر اعمال شود. با فشار دادن در جهات مختلف محصول را به صورت لایه دوم به طور همگن با ماله فولادی پخش کنید. سپس سطح را با ماله مخصوص جلا دهید تا سطح صافی به دست آید.
- بسته به دمای محیط، پس از خشک شدن محصول، رطوبت روی سطح به تدریج شروع به کدر شدن می کند، در همین حال، مقدار کمی از مواد با فشار دادن آن در جهات مختلف با ماله روی سطح اعمال می شود.
- سپس سطح کار را با ماله مخصوص تمیز پرداخت بزنید. هر چه محصول بیشتر با ماله جلا داده شود تا خشک شود، درخشندگی آن بیشتر می شود.
- از آنجایی که محصول بر پایه آهک طبیعی است، پس از خشک شدن کامل، رنگ محصول ۴ تا ۵ تن روشن می شود.
- در زمان اجرا و پس از اتمام اجرا دمای محیط را بین +۵ و +۳۵ درجه سانتیگراد نگه دارید.

زمان خشک شدن

دردمای 23 درجه سانتی گراد زمان لمس ۲-۳ ساعت و زمان خشک شدن کامل 48 ساعت است.

مصرف

مصرف متریال بتن دکو برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

۱/۵ تا ۱/۸ متر مربع با یک لیتر

۰/۸۰ تا ۱ متر مربع با ۱ کیلوگرم

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می توان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +5 تا +35 درجه سانتی گراد نگهداری کرد.