

## سیلر اکریلیک سوپر ۱+۱۰

### مشخصات:

- دوجزبی
- پایه اکریلیک
- ایجاد لایه سخت و کشسان بر روی سطح نهایی کار
- مقاوم در برابر زردگرایی

### اطلاعات فنی:

$0.94 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

$47 \pm 5$  (20°C DIN4)

$14-16''$  (20°C DIN4)

$28 \pm 1\%$

< ۸ ساعت

• تراکم:

• ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

• ویسکوزیته در زمان مصرف:

• میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

• ژل تایم

### درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
۱۰۰	۱۰۰
۱۰	۱۰
۱۰۰	۱۰۰

سیلر اکریلیک

هارونی

تینر

### موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اجرا سطح کار باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: در ۳ لایه  $250-300 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۲۰ دقیقه

پرزگیری و رفع ایراد اولیه: ۶۰ دقیقه

سنباده کاری: ۱۸ ساعت

پوشش دهی:

هر کیلوگرم از سیلر اکریلیک سوپر برای ۲ تا ۳ لایه، ۱۰ تا ۱۲ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.