کیلر اکریلیک اولترا ۱+۲

مشخصات:

- دوجزیی
- پرکنندگی فوق العاده
- بخش شوندگی عالی برروی سطح کار
- امکان پوست خوری سریع
- چسبندگی بسیار بالا

اطلاعات فنی:

- تراکم:

$1.00 \pm 0.03\ g/cm^3$

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

$110 \pm$ 5KU (20℃ DIN4)

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

14-16″ (20℃ DIN4)

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

$47 \pm 1\%$

- ژل تایم

۳ ساعت

درصد ترکیب:

	وزنی	حجمی (پیمانه دار)
کیلر اکریلیک	۱۰۰	۱۰۰
هارونی	۵۰	۱۳۵
تینر	۳۵-۴۰	۳۵-۴۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قبل از اجرا، سطح کار باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. پیش از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30℃ , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 300-350 g/m^2

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۵ دقیقه

پرزگیری و رفع ایراد اولیه: ۷۰ دقیقه

سنباده کاری: ۱۸ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از کیلر اکریلیک اولترا برای یک لایه،۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.