

سفید براق اکریلیک اولترا ۱+۲

مشخصات:

- دوجزیبی
- پایه اکریلیک
- ظاهر براق
- مقاوم در برابر زرد گرایی

اطلاعات فنی:

- تراکم: $1.25 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
- ویسکوزیته در زمان بسته بندی: $110 \pm 3 \text{ (20}^\circ\text{C DIN6)}$
- ویسکوزیته در زمان مصرف: $14-16 \text{ (20}^\circ\text{C DIN4)}$
- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب: $64 \pm 1\%$
- ژل تایم: ۳ ساعت
- درجه براقیت: 95-100 gloss

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)	
۱۰۰	۱۰۰	سفید براق
۵۰	۱۶۰	هارونی
۴۰-۴۵	۴۰-۴۵	تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی آسترهای اکریلیک سنباده زدن شده. پیش از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: $15-30^\circ\text{C}$, $40\%-70\% \text{ RH}$

مقدار قابل اعمال: $300-350 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۳۵ دقیقه

پولیش زنی: ۷۲ ساعت

چیدمان روی هم: ۹۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از سفید براق اکریلیک اولترا برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.