

سیلر پلی اورتان اولترا ۱+۲

مشخصات:

- دوجزیبی
- ظاهر براق
- پرکنندگی فوق العاده
- چسبندگی عالی
- پوست خوری عالی
- مناسب برای پر کردن منافذ کار

اطلاعات فنی:

$0.95 \pm 1.05 \text{ g/cm}^3$

50-60 (20°C DIN4)

15-17 (20°C DIN4)

51-53%

۶ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پگمینت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم:

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)	
۱۰۰	۱۰۰	سیلر
۵۰	۵۰	هارونی
۳۵-۴۰	۳۵-۴۰	تینر

موارد مهم قبل از استفاده:

برای سطوح اجرا شده با سیلر پلی استر و پلی اورتان و سنباده خوری مناسب است. قبل از استفاده ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه منتظر بمانید. سپس اعمال کنید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , %40-%70 RH

مقدار قابل اعمال: 250-300 g/m²

زمان خشک شدن:

تاچ تایم: ۱۰ دقیقه

برزگیری و رفع ایراد: ۶۰ دقیقه

سمباده کاری: ۱۶ ساعت

پوشش دهی:

هر ۱ کیلوگرم از سیلر پلی اورتان ۱+۲ اولترا برای یک لایه، ۸ تا ۱۰ مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.