

کیلر براق مقاوم در برابر زرد گرایی پلی اورتان ۱+۱

مشخصات:

- دوجزبی
- مقاوم در برابر خط و خش
- مقاوم در برابر زردگرایی
- ایجاد لایه ضخیم بر روی سطح نهایی کار

اطلاعات فنی:

$1.02 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$

38 ± 5 (20°C DIN4)

$14-15$ (20°C DIN4)

$53 \pm 1\%$

۶ ساعت

- تراکم:

- ویسکوزیته در زمان بسته بندی:

- ویسکوزیته در زمان مصرف:

- میزان پیگمنت و رزین در ترکیب:

- ژل تایم

درصد ترکیب:

وزنی	حجمی (پیمانه دار)
کیلر براق ۱۰۰	۱۰۰
هارونی ۱۰۰	۱۰۰
تینر ۲۵-۳۰	۲۵-۳۰

موارد مهم قبل از استفاده:

قابل اجرا بر روی سیلر پلی اورتان و پلی استر. قبل از مصرف ترکیب را به خوبی مخلوط کرده و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید. سپس اعمال نمایید. زمان استراحت بین دو لایه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

روش اعمال: پیستوله اسپری هوا یا میکس با هوا

شرایط اعمال: 15-30°C , 40-70% RH

مقدار قابل اعمال: $300-350 \text{ g/m}^2$

زمان خشک شدن:

تاج تایم: ۳۰ دقیقه

پوشش زنی: ۲۴ ساعت

پوشش دهی:

هر کیلوگرم از کیلر براق پلی اورتان ۱+۱ برای یک لایه، ۷ تا ۸ متر مربع را بسته به نوع پاشش و سطح کار، پوشش می دهد.